ジョリシール
ホールメンテセット
アスファルト下地用／コンクリート下地用

JB-HM　　JB-HMC

before

after

テレビ東京の
ワールドビジネスサテライト
トレたまのコーナーで
取り上げられました！
放送内容はＢＯＤ（ビジネスオンデマンド）からご覧いただけます。

敷地内の「道路穴」や「凹み」を手軽に解決!

アスファルトやコンクリートの欠損部を早期に補修!
キット化されているので、計量の手間も省けて簡単に施工できます。

荷 姿

【20kgセット（10kgセット×2）】　・A（樹脂）：1.65kg×2
・B（骨材）：8.35kg×2　　・硬化剤：23g×4
・プライマー：300g×1（コンクリート下地用のみ）

特 長

1）MMA樹脂を使用しているため、
　早期に硬化し強度を発現します。
2）補修箇所の早期開放が可能です。
3）撒き砂いらずの天然防滑仕様。
4）キット化しているため計量の手間がかかりません。

早期開放!

用 途

●アスファルト・コンクリート舗装欠損部の補修
●アスファルト・コンクリートの段差・轍の補修

手間
いらず!

アスファルト/コンクリート舗装補修材　ジョリシール ホールメンテセット JB-HM / JB-HMC

こんなところに!

MMA樹脂と骨材から成る速硬化・早期開放可能な
常温重合二成分型メタクリル樹脂モルタル系
舗装補修材です。

製品ラインナップ

アスファルト下地用
- ジョリシールホールメンテセット
- 品番：JB-HM
- カラー：黒色

コンクリート下地用
- ジョリシールホールメンテセット コンクリートタイプ
- 品番：JB-HMC
- カラー：灰色

施工手順

※コンクリート下地の場合、プライマー塗布が必要です。

補修部※

骨材の袋へ硬化剤を投入し、よく混合する（気温10℃以上では1袋、10℃未満では2袋）

骨材の袋へ樹脂を流し込む

よく混合する

打設・鏝均し

1時間程度で硬化し開放可能（23℃）

一般性状

	A（樹脂）	B（骨材）	硬化剤	プライマー※1
外観	淡赤色液体	灰色粉体	白色粉体	褐色透明液体
主成分	MMA樹脂	珪砂	過酸化ベンゾイル	ポリイソシアネート

※1：JB-HMC使用時のみ必要です。

使用材料の施工量（目安）　20kg（10ℓ）にて約1m²（10㎜厚時）

プライマー塗布量（目安）　0.15kg/m²

硬化性（目安）

補修材※1・※2	-10℃	-5℃	0℃	5℃	23℃	35℃
可使時間	150分	75分	60分	35分	25分	15分
開放可能時間	240分	120分	100分	70分	60分	40分

プライマー	5℃	23℃	35℃
硬化時間	210分	90分	60分

※1：10℃以下は硬化剤2袋使用時
※2：-10℃、-5℃は参考データ

【ご注意】
- 硬化収縮するため1～2㎜程盛って施工してください。
- 硬化剤は、樹脂投入前の骨材へ全量投入し、よく混合してから樹脂を投入してください。
- 施工厚が30mm以上となる場合、2回以上に分けて施工してください。

物性値

		単位	硬化物 物性 実測値例 JB-HM	JB-HMC
硬化物密度 *1		g/cm³	2.1	2.1
曲げ破壊強度 *2		N/mm²	15.9	15.8
圧縮降伏強度 *2			20.6	20.8
すべり抵抗値（BPN 値）	乾燥	—	83	81
	湿潤	—	64	62

*1：硬化物重量及び体積より算出（体積：40mm×40mm×160mm）
*2：JIS R 5201 11.6（2015）「載荷速度」参照
（材齢2日23℃、試験体寸法：40mm×40mm×160mm）

配合比（重量比）

A（樹脂）：B（骨材）＝ 1.65：8.35

推奨施工温度　最低気温：0℃以上（気温10℃以上では硬化剤1袋、10℃未満では2袋入れること）　最高気温：35℃以下

共通項目

- 本カタログに記載されている製品の使用、取扱い、保管については、必ず製品説明書および安全データシート（SDS）も合せてお読みください。
- 記載内容は当社試験結果によるもので十分信頼し得るものと考えておりますが、ご需要家各位において使用された結果を必ずしも保証したものではありません。また、使用目的、使用条件により結果が相違する場合もありますので、予めご需要家各位でご確認されることを推奨します。

カタログ、サンプル帳、現物サンプルのご請求はホームページにてお受けしております。

http://www.aica.co.jp/　アイカ工業

●アイカカタログセンター
TEL〈052〉409-1471

●商品のお問い合わせはアイカ問合せセンターまでお願いいたします。
〈0120〉525-100　TEL〈052〉409-8313

※問合せセンター・カタログセンターを含む全営業店所の営業日は、月～金（除く：土日祝休）です。ホームページからのカタログ・サンプル当日出荷の受付締め時間は14：00です。
※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・一部のIP電話等からはご利用になれない場合がございます。

業務用

●改良のため、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承ください。確認はアイカ問合せセンターまでお願いいたします。
●荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損している場合は、運送会社の証明をもらい、至急当社へご連絡ください。また、ご使用前に製品に異常がないかも確認してください。（後日に発見された場合は、責を負いかねます。）
●印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。
●©アイカ工業株式会社　本書に収録したものの一部または全部の無断複製・転載を禁じます。

AICA アイカ工業株式会社

ISO 9001　認証取得 JQA-2019
ISO 14001 認証取得 JQA-EM0513
ISO 45001 認証取得 JQA-OH0017

D168L 20.10.5S.AD